

転写条件表CONDITIONS TABLE

□クロス地タイプシート

品番	品名	温度	時間 (1重マーク)	時間 (1重マーク)	圧力
SWM-1500	エステルサテン	140℃～150℃	30秒	45秒	150～200g/cm ²
SWM-1600 SWM-1600	エンブクロス Pクロス	140℃～150℃	30秒	45秒	150～200g/cm ²
SWM-1700	キッコーマーク	140℃～150℃	30秒	45秒	150～200g/cm ²
SWM-1800	ダブルニット	140℃～150℃	30秒	45秒	150～200g/cm ²
SWM-1900	エンブニット 注)1	140℃～150℃	40秒	×	150～200g/cm ²
SWM-2100	AMツイル(圧着用)	140℃～150℃	30秒	45秒	150～200g/cm ²
SWM-2105	AMツイル(刺繍用) 注)2	140℃～150℃	30秒	×	150～200g/cm ²
SWM-2200	NYマーク地	140℃～150℃	40秒	60秒	150～200g/cm ²
SWM-2205	AMツイルJ 注)2	140℃～150℃	30秒	×	150～200g/cm ²

注)1 一重マーク専用のマーク地です。 **注)2** 刺繍専用、完全接着不可のマーク地です。

□ラバータイプシート

品番	品名	温度	時間	圧力
SWM-1400	ラバーロールシート	140℃～150℃	1回目20秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目5秒 冷却剥離	150～200g/cm ²
SWM-1300	プロスポーツロールシート	150℃～160℃	1回目15秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目15秒 冷却剥離	250～350g/cm ²
SWM-203	マイティシートソフト	150℃～160℃	1回目20秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目20秒 冷却剥離	300～350g/cm ²
SWM-205	マイティPRO	150℃	1回目10秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目10秒 冷却剥離	200～300g/cm ²
SWM-1201	マイティZ	150℃	1回目5秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目10秒 冷却剥離	150～250g/cm ²
SWM-1000 SWM-1020 SWM-1100	ソフレックスシート ソフレックスオーロラ マットソフレックス	140℃～150℃	1回目5～10秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目10秒 冷却剥離	200～300g/cm ²
SWM-5000	ソフレックスPRO	130℃～140℃	1回目5秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目15秒 冷却剥離	250～350g/cm ²

□ソルベントシート

品番	品名	温度	時間	圧力
SWM-1045	ソルベントシート TYPE A	130℃～140℃	1回目5秒 温時剥離 離型紙をのせて 2回目10秒 冷却剥離	150～250g/cm ²
SWM-1046	ソルベントシート TYPE R	130℃	1回目5秒 温時剥離 離型紙をのせて 2回目30秒 冷却剥離	400g/cm ²
SWM-1047 SWM-1048	ソルベントシート TYPE SBK ソルベントシート TYPE SOFT	130℃～140℃	1回目5秒 温時剥離 離型紙をのせて 2回目15秒 冷却剥離	250～300g/cm ²
SWM-1050	ソルベントシート TYPE C	140℃～150℃	1回目10秒 冷却剥離 離型紙をのせて 2回目10秒 冷却剥離	200～300g/cm ²
SWM-1061	ソルベントシート TYPE B	140℃～150℃	1回目5秒 温時剥離 離型紙をのせて 2回目10秒 冷却剥離	150～300g/cm ²
SWM-1068	ソルベントシート TYPE S	140℃～150℃	1回目5秒 温時剥離 離型紙をのせて 2回目15秒 冷却剥離	250～330g/cm ²

※上記の条件は、あくまで標準的な転写条件です。接着される生地や使用するプレス機によっても条件は変わります。

特に撥水生地など特殊加工を施したウェアの場合は剥れなどが生じる場合がございます。

製品に転写する前に、必ずテストをした上で利用するようにして下さい。